

ООО «Медупак»

Паспорт № 54

Пробка резиновая медицинская для укупоривания стеклянных бутылок, стеклянных флаконов и пластиковых бутылок

Номер регистрационного удостоверения: ФСР 2008/02055 от 19.02.2016г.

Конструкция № 2.

Наименование сырья (материала): TPE-BP 45089/100/9010/ NS

Номер серии сырья (материала) 01386-140621

Партия пробки № 540621

Количество, шт.: 500 000

Дата выработки: 06.2021 г.

Вид упаковки: мешки полиэтиленовые

Испытания проведены по ТУ 9398-001-96199383-2007 (изм № 1-6)

№	Наименование показателей	Требования нормативной документации	Данные испытания ОТК
1.	Размеры, мм	В соответствии с ТУ	Соответствует ТУ
2.	Плотность резины, г/см ³	(0,90 ± 0,02)	0,88
3.	Твердость резины по Шору, А, усл. ед.	(45 ± 5)	46
4.	Изменение величины рН водной вытяжки	± 1,00	- 0,11
5.	Перманганатная окисляемость водной вытяжки, мг О ₂ /100 см ² , не более	0,50	0,065
6.	Оптическая плотность водной вытяжки при длине волны 220 нм, ед. О.П., не более	0,300	0.0082
7.	Стойкость к полному циклу обработки	Должны выдерживать испытания	Выдерживает испытания
8.	Изменение цвета и отсутствие взвеси в препарате	Должны выдерживать испытания	Выдерживает испытания
9.	Внешний вид	В соответствии с ТУ	Соответствует ТУ
10.	Маркировка, упаковка	В соответствии с ТУ	Соответствует ТУ

Заключение: данная партия соответствует требованиям ТУ 9398-001-96199383-2007 (изм. № 1-6)

Гарантийный срок годности пробок — 2 год

Начальник ОТК  Докудовская И.И. 24.06. 2021 г.

Начальник ЦПР  Мещеряков В.И. 24.06. 2021 г.

