

ООО «Медупак»

Паспорт №12

Пробка резиновая медицинская для укупоривания стеклянных бутылок, стеклянных флаконов и пластиковых бутылок

Номер регистрационного удостоверения: ФСР 2008/02055 от 19.02.2016г.

Конструкция № 4

Наименование сырья (материала): ТРЕ-ВР 45089/100/9010/ NS

Номер серии сырья (материала) 01387- 140621

Партия пробки № 120622

Количество, шт.: 300 000

Дата выработки: 06.2022 г.

Вид упаковки: мешки полиэтиленовые

Испытания проведены по ТУ 9398-001-96199383-2007 (изм № 1-6)

| № | Наименование показателей | Требования нормативной документации | Данные испытания ОТК |
|-----|---|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Размеры, мм | В соответствии с ТУ | Соответствует ТУ |
| 2. | Плотность резины, г/см ³ | (0,90 ± 0,02) | 0,88 |
| 3. | Твердость резины по Шору, А, усл. ед. | (45 ± 5) | 50 |
| 4. | Изменение величины рН водной вытяжки | ± 1,00 | 0,12 |
| 5. | Перманганатная окисляемость водной вытяжки, мг О ₂ /100 см ² , не более | 0,50 | 0,065 |
| 6. | Оптическая плотность водной вытяжки при длине волны 220 нм, ед. О.П., не более | 0,300 | 0,0405 |
| 7. | Стойкость к полному циклу обработки | Должны выдерживать испытания | Выдерживает испытания |
| 8. | Изменение цвета и отсутствие взвеси в препарате | Должны выдерживать испытания | Выдерживает испытания |
| 9. | Внешний вид | В соответствии с ТУ | Соответствует ТУ |
| 10. | Маркировка, упаковка | В соответствии с ТУ | Соответствует ТУ |

Заключение: данная партия соответствует требованиям

ТУ 9398-001-96199383-2007(изм. № 1-6)

Гарантийный срок годности пробок – 2 года

Начальник ОТК

Начальник ЦПРП

Докудовская И.И.

10.06 2022 г.
дата

Мещеряков В.И.

10.06 2022 г.
дата

